

| | |
|--|---|
| Qualität Quality Qualité: | LYRICA |
| Konstruktion Construction Description: | 1/10“ Getufteter Velours, uni, brilliant 1/10“ Tufted velours, plain, brilliant 1/10“ Velours tufté, uni, brillant |
| Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés: | |
| Polnutschicht Pile material Composition de la fibre: Grundmaterial Carrier material Composition du support: Beschichtung Backing Dossier: | 100 % PA 6 100 % PES Texback® Super |
| Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total: Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours: Polnutschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile: Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours : Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale: Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points: | ca. 2175 g/m ² ca. 1290 g/m ² ca. 1050 g/m ² ca. 8,0 mm ca. 11,2 mm ca. 1975/dm ² |
| Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resist./ Résist. Thermique Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu Brandklasse/ Fire class/ Classement feu | DIN EN ISO 10140 ΔLw= 29 dB DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 αw: 0,25 αs: 0,02 0,06 0,13 0,35 0,70 0,93 DIN ISO 8302:1991 1/λ = 0,151 m ² K/W DIN EN 13501-1 C _f -s1 unverklebt oder verklebt/ unglued or glued/non-collé ou collé |
| max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max. Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement | DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{DT} ≤ 10 ⁹ Ω DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{OT} ≤ 10 ⁹ Ω DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 4 DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 4 DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N./ min.note 5 DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N./ min.note 4 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>13 Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln Tuftingartikel PA mit Textiltrüchen EN 1307 DOP: 1062#2+6/509+508 EN 14041:2004/AC:2006 1658 Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>NSF/ANSI 140 CARPET GOLD</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>Tested for harmful substances Binding time elapse Schadstoffe freigelegt Freisetzungsdauer For allergiker empfohlen Recommended for people with allergies</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>PRODIS N. FC3B39AA www.pro-dis.info</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Alle NORDPFEIL-Artikel, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council. Each NORDPFEIL product which received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council. Tous les produits/dalles de moquette NORDPFEIL qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d'US Green Building</p> <p>Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council</p> <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p> </div> | |
| <p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.nordpfeil.de. Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve theright to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.nordpfeil.de. Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.nordpfeil.de.</p> | |

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 09.09.2020 | Änderungsdatum: 05.05.2022